



全天候型緊急補修材

# カジマクールミックスアクア



## 概要

カジマクールミックスアクアは本材に水をかけた後、転圧して使用する常温の補修材です。水で固まるため、雨天時にも穴埋め等の道路補修が、すばやく、手軽にできます。

供用 2か月

## 特長

- 1 雨天時にも施工可能で、即時交通開放可能です。
- 2 未開封の状態で1年程度保存することができます。
- 3 従来品(揮発硬化型)に比べ耐久性に優れています。



散水状況

適用・用途

- ポットホール(道路の穴)の穴埋め
- 滞水箇所の緊急補修
- 車道、歩道



作業手順

1



2



3



4



5



- ① 既設路面の清掃
- ② 材料を投入
- ③ 散水しながら敷き均し
- ④ 転圧機械を用いて転圧、あるいは車を通過させて転圧
- ⑤ 完成

数量参考

1袋あたりのポットホールサイズの目安

厚さ3cmの場合 …… 直径約50cm程度  
 厚さ5cmの場合 …… 直径約40cm程度

余盛：4割程度必要です。

厚さ3cmの場合：4cm敷均し  
 厚さ5cmの場合：7cm敷均し

以上を目安に現場で調整してください。

使用上の注意点

- 1袋(15kg)あたり1ℓ以上散水しながら敷均し、完了後に転圧してください(水の量が少ない場合は硬化不良が発生しますが、多い場合は問題ありません)。
- 厚さが5cm以上となる場合には、一層(5cm程度)ごとに散水を分けてご使用ください。
- 開封後は速やかに、一度で使い切ってください(開封済みの未使用分は廃棄してください)。
- 保管は、水濡れ・直射日光を避けてください。
- 袋が破損するおそれがあるため、乱暴に取り扱わないでください。早期硬化を特徴としている製品のため、袋の破損は製品の貯蔵性に影響します。



本店 〒112-8566 東京都文京区後楽 1-7-27 (後楽鹿島ビル)  
 営業部 03-5802-8011 技術部 03-5802-8014



担当者

北海道支店	011-699-7744	横浜支店	045-312-8061	中国支店	082-567-4567
東北支店	022-216-8501	北陸支店	025-243-3851	四国支店	087-885-5800
関東支店	048-872-8001	中部支店	052-204-0770	九州支店	092-451-4356
東京支店	03-5802-8021	関西支店	06-6910-3701	技術研究所	048-053-3492